• BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH • LÜBSCHE STRASSE 109 • 23966 WISMAR •

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3

48336 Sassenberg

Wismar, 24.10.2014
Unsere Zeichen: Ha.

Prüfbericht-Nr.	**2492/14**
Auftraggeber::	SAICOS COLOUR GmbH
Auftragssache:	Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene nach DIN 51130:2014-02
Auftragstag:	21.10.2014
Einlieferungstag:	22.10.2014
Prüftag:	23.10.2014
Bezeichnung des Erzeugnisses:	**9980 Eco Ecoline MultiTop Versiegelung, ultramatt 3 malig appliziert** Abmessungen L/B [cm]: 100 x 50
Anzahl:	1 Platte
Hersteller / Herkunft:	wie Auftraggeber
Ursprungsnachweis:	Die Proben wurden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten.

Dieser Prüfbericht gilt für die Dauer von 5 Jahren, es sei denn, es ergeben sich Bedingungen, die zur Änderung der Oberflächenbeschaffenheit führen können.

Belegproben werden höchstens zwei Monate aufbewahrt.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nicht für die mit *) gekennzeichneten Prüfverfahren. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf ohne Genehmigung der BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt, an Dritte weitergeleitet oder veröffentlicht werden.

ANSCHRIFT: Lübsche Straße 109, 23966 Wismar TELEFON: +49 (0)3841 76 23 06 TELEFAX: +49 (0)3841 76 30 78 E-MAIL: info@bps-wismar.de INTERNET: www.bps-wismar.de AMTSGERICHT SCHWERIN: HRB 1958 STEUER-NR.: 080/106/00090 USt-IdNr.: DE 137436034 GESCHÄFTSFÜHRUNG: Dipl.-Ing. Ellen Stolge

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-17470-01-00

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH
Lübsche Straße 109, 23966 Wismar
Tel.: 0 38 41 / 76 23 06; FAX: 0 38 41 / 76 30 78

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach an DIN 51130:2014-02 "Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Beschreibung der Platte:

Das hellbraune Holzparkett hat eine ebene Oberfläche.

Vorbereitung des Prüfbelages:

Es wurde vom Auftraggeber ein fugenloser Prüfbelag von 100 x 50 cm
durch Verlegen auf einer selbsttragenden, verzugsfreien Platte hergestellt.
Vor Beginn der Prüfung erfolgte die Reinigung des Belages mit einem trockenen Tuch.

Mittlerer Neigungswinkel:

Versuch-Nr.	korrigierter Akzeptanzwinkel DIN 51 130 Schiefe Ebene [°]
1	8,0
2	7,7
3	8,0
4	7,5
5	7,8
6	7,4
Mittelwert	**7,7**
korrigierter mittlerer Neigungswinkel α_{ges} für u.a. Bewertungsgruppe	**6 - 10**

Bewertungsgruppe:

Der Bodenbelag ist gemäß der ermittelten Prüfergebnisse nach den Richtlinien der
- DIN 51130 in die Klasse der Rutschhemmung **R 9** zuzuordnen.

Dipl.-Ing. (FH) Ch. Hartig
Prüfingenieurin

BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH

Dipl.-Ing. E. Stoige
Leiterin der Prüfstelle